



# QUAL'IFT® ET

## Tuyau EPDM tresse polyester DN08 à 50



► **Composition :**

- Tube EPDM selon EN 681-1 type WB
- Tresse polyester haute ténacité

► **Longueurs :**

Voir tableau ci-dessous

**Conditionnement en couronne**  
(autres packagings sur demande)

► **Application :**

- Passage d'eau pour sanitaire, chauffage et climatisation (taux de glycol maxi. : 40 %)
- Solutions aqueuses

► **Données techniques**



Température de service  
**-15°C à +90°C (pointes à +110°C)**



DN	Pression nom. (en bar)	Pression max. (en bar)
08, 10, 12	16	20
15, 20, 26	10	16
33, 40, 50	6	6



Voir tableau ci-dessous

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Excellente résistance à la corrosion et tenue au vieillissement
- Absorbe dilatations et coups de bâlier
- Résiste à l'abrasion accidentelle
- Ne transmet pas les bruits de canalisation

### MONTAGE

- Les tuyaux **QUAL'IFT®** doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les règles et les étapes de montage préconisées dans le paragraphe "Préconisations d'utilisation"

### OFFRE SUR MESURE

- Nous consulter pour toutes vos demandes spécifiques

► **Tuyaux flexibles pour vos applications basse pression / Références & Compositions**

Référence	DN (mm)	Diamètre int. x ext. (mm)	Pression d'éclatement (Bar)	MOQ (m)	Rayon de courbure (mm)
ET 08	08	8.5 x 12	110	25	48
ET 10	10	9.5 x 14			60
ET 12	12	12 x 18	90	25	72
ET 15	15	15 x 22	80	25	88
ET 20	20	20 x 28	60	20	112
ET 26	26	26 x 35	45	30	140
ET 33	33	33 x 43	40	20	172
ET 40	40	40 x 50	30	Nous consulter	392
ET 50	50	50 x 63			488



IFT Groupe Omerin SAS  
Zone Industrielle – F 63600 Ambert  
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33  
ift@omerin.com

[www.flexibles.com](http://www.flexibles.com)

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. © Marque déposée d'IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'IFT.